



**C16/1
GRANDE**
Dim. 24,2 x 16,2



**C16/2
MEDIO**
Dim. 16,2x 16,2



**C16/3
PICCOLO**
Dim. 16,2x8,2

Caratteristiche base dell'elemento

Dimensioni rettangolo circoscritto a,b	cm	
Spessore:	cm	6,3
Massa volumica	kg/m ³	> 2200
Massa media	kg	3,320
Tolleranza di spessore	mm	+ - 3
Resistenza a trazione indiretta	Mpa	> 3,6
Assorbimento d'acqua	vol.	< 12%
Gelività		non gelivo
Tipo di calcestruzzo:	inerti	calcarei

Caratteristiche dell'imballo

Carico sfuso oppure in big-bags		
Pezzi per piano	n.	
Piani per pacco	n.	
Massa per pacco	t	1,48
m ² per pacco	m ^q	11,40

Percentuale dei tre elementi

	Quantità su banc.	Percentuale
GR6/1	144	33.33 %
GR6/2	144	33.33 %
GR6/3	144	33.33 %

Colorazioni standard

Codice Colore Codice Colore

01	Grigio	07	Giallo
02	Rosso	08	Bianco
03	Testa di moro	X 09	Rosso mix
04	Antracite	10	Giallo mix
05	Ocra	X 15	Cotto mix
06	Cotto	12	Verde

Normative di riferimento

- valide per i masselli
- ° UNI EN ISO 9001:2008
 - ° UNI 8635/11 " Gelività "
 - ° UNI 1338

Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m ²	n.	variabile
Massa al m ²	kg	140
Sabbia per intasamento giunti:	kg/m ^q	5

DESTINAZIONE D'USO



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione tipo CICLOPICO ANTICATO realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza con doppio stato , delle dimensioni nominali mm 16,2x24,2 – mm 16,2x16,2 – mm 16,2x8,2 spessore cm 6, colorati con ossidi inorganici. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna e per ogni elemento (vedi sopra) è specificata la quantità percentuale. I masselli, prima della fornitura, verranno sottoposti a processo di fagliatura degli spigoli per conferire alla pavimentazione l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco naturale sui bordi. I masselli saranno prodotti secondo la Norma UNI 1338 e marcati CE da azienda in possesso di certificato di Sistema Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. La colorazione Rosso mix e Cotto mix dello strato di finitura sarà mixata, non omogenea, e le tonalità corrisponderanno ad un misto rispettivamente rosso/nero e giallo/cotto (**durante la posa prendere sempre da più pacchi per omogeneizzare le diverse tonalità di colore**)

Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, da computarsi a parte.

Il prezzo è comprensivo:

- Di riporto di posa costituito da 3-5 cm di pietrischetto con granulometria variabile 4-8 mm;
- Del taglio a spacco dei masselli dove necessario;
- Della compattazione dei masselli a mezzo di adeguata piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare
- Della sigillatura " a finire " dei giunti fra masselli contigui, costituita da una stesura di sabbia fine asciutta;

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 m^q. Per le colorazioni monocolori, eventuali variazioni nella tonalità cromatica possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire un dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità.