



Caratteristiche base dell'elemento

Dimensioni rettangolo circoscritto a,b	cm	33,3x13,4
Spessore:	cm	6,2
Massa volumica	kg/m ³	> 2200
Massa media	kg	4,3
Foratura	%	n.p.
Resistenza conv. a compressione	N/mm ²	> 3,6
Assorbimento d'acqua	vol.	< 12%
Gelività		non gelivo
Tipo di calcestruzzo:	inerti	calcarei

Caratteristiche dell'imballo

Pacchi reggiati incellofanati con pallets a rendere		
Pezzi per piano	n.	24
Piani per pacco	n.	12
Pezzi per pacco	n.	288
Massa per pacco	t	1,24
m ² per pacco	mq	8,72

Colorazioni standard

Codice	Colore	Codice	Colore
X 01	Grigio	07	Giallo
02	Rosso	08	Bianco
03	Testa di moro	X 09	Rosso mix
04	Antracite	10	Giallo mix
05	Ocra	11	Azzurro
06	Cotto	12	Verde

Normative di riferimento

valide per i masselli

- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI EN 1338
- UNI 8635/11 "Gelività"

Caratteristiche della pavimentazione

Quantità al m ²	n.	33
Massa al m ²	kg	142
Sabbia per intasamento giunti:	kg/mq	4

Voce di capitolato

Pavimentazione tipo ARCO realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza con doppio strato al quarzo, delle dimensioni inscritte in un rettangolo di cm 33,5x13,7 spessore cm 6, colorati con ossidi inorganici. I masselli saranno marcati CE e prodotti secondo la Norma UNI EN 1338 da azienda in possesso di certificato di Sistema Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008. La colorazione Rosso mix e Giallo mix dello strato di finitura sarà mixata, non omogenea, e le tonalità corrisponderanno ad un misto rispettivamente rosso/nero e giallo/nero (**durante la posa prendere sempre da più pacchi per omogeneizzare le diverse tonalità di colore**)

Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo, da computarsi a parte.

Il prezzo è comprensivo:

- Di riporto di posa costituito da 3-5 cm di pietrischetto con granulometria variabile 4-8 mm;
- Del taglio a spacco dei masselli dove necessario;
- Della compattazione dei masselli a mezzo di adeguata piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare
- Della sigillatura " a finire " dei giunti fra masselli contigui, costituita da una stesura di sabbia fine asciutta;

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini, o aree da circoscrivere superiori ad 1 mq.

Per le colorazioni monocolori, eventuali variazioni nella tonalità cromatica possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si consiglia di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità.